



conqueror[†]

CONQUEROR CX22

Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur Nominale		
			100	120	160
Grammage	ISO 536	g/m ²	100	120	160
Epaisseur	ISO 534	µm	120	137	180
Opacité	ISO 2471	%	93	94	95
Rugosité Bendtsen	ISO2494	ml/min	50	50	50
Rigidité Sens marche	ISO 2493	mN	200	300	60
Rigidité Sens travers	L+W. Tabber	mN	120	180	30
pH conseillé pour la solution de mouillage			5,5 ± 0,5		
pH de la surface	TAPPI 5290M		± 7,5		
Taux d'humidité	ISO 287	%	5,7		
Humidité relative	TAPPI T502	%	35 - 55		

Valeurs cibles fournies uniquement à titre indicatif

conqueror[†]**CONQUEROR CX22**

Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur nominale		
Grammage	ISO 536	g/m ²	250	320	400
Epaisseur	ISO 534	µm	270	345	420
Opacité	ISO 2471	%	-	-	-
Rugosité Bendtsen	ISO2494	ml/min	50	60	60
Rigidité Sens marche	ISO 2493	mN	100	200	315
Rigidité Sens travers	L+W. Tabber	mN	50	60	60
pH conseillé pour la solution de mouillage			5,5 ± 0,5		
pH de la surface	TAPPI 5290M		± 7,5		
Taux d'humidité	ISO 287	%	5,7	6,7	
Humidité relative	TAPPI T502	%	35 - 55	40 - 60	

Valeurs cibles fournies uniquement à titre indicatif