

conqueror[†]

CONQUEROR GRAIN PIERRE

Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur nominale		
Grammage (g/m ²)	ISO 536	g/m ²	100	160	300
Epaisseur (µm)	ISO 534	µm	159	230	420
Opacité	ISO 2471	%	90	95	-
Rugosité Bendtsen	ISO2494	ml/min	Ω1100	Ω1500	Ω1500
Rigidité Sens marche	ISO 2493	mN	200	25	160
Rigidité Sens travers	L+W. Tabber	mN	100	15	80
pH conseillé pour la solution de mouillage			5,5 ± 0,5		
pH de la surface	TAPPI 5290M		± 7,5		
Taux d'humidité	ISO 287	%	5,7		
Humidité relative	TAPPI T502	%	35 - 55		

Valeurs cibles fournies uniquement à titre indicatif