

conqueror[†]

CONQUEROR VELIN

Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur nominale			
Grammage	ISO 536	g/m ²	90	100	120	160
Epaisseur	ISO 534	µm	117	130	156	208
Opacité	ISO 2471	%	86	87	91	95
Rugosité Bendtsen	ISO2494	ml/min	220	220	220	220
Rigidité Sens marche	ISO 2493	mN	150	200	300	80
Rigidité Sens travers	L+W. Tabber	mN	90	120	180	180
pH conseillé pour la solution de mouillage			5,5 ± 0,5			
pH de la surface	TAPPI 5290M		± 7,5			
Taux d'humidité	ISO 287	%	5,7			
Humidité relative	TAPPI T502	%	35 - 55			

Valeurs cibles fournies uniquement à titre indicatif

conqueror[†]**CONQUEROR VELIN**

Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur nominale		
Grammage	ISO 536	g/m ²	220	300	400
Epaisseur	ISO 534	µm	280	350	469
Opacité	ISO 2471	%	-	-	-
Rugosité Bendtsen	ISO2494	ml/min	400	220	220
Rigidité Sens marche	ISO 2493	mN	100	160	446
Rigidité Sens travers	L+W. Tabber	mN	60	80	212
pH conseillé pour la solution de mouillage			5,5 ± 0,5		
pH de la surface	TAPPI 5290M		± 7,5		
Taux d'humidité	ISO 287	%	5,7	6,7	
Humidité relative	TAPPI T502	%	35 - 55		40 - 60

Valeurs cibles fournies uniquement à titre indicatif