



inopa creation

INAPA CREATION DESIGN

Inapa Creation Design, un papier fabriqué à partir de pâte sans chlore ECF et certifié FSC Mixte Crédit.



La marque de la
gestion forestière
responsable

Teintes :

Grains géométrique recto-verso.

Certifications et garanties :

- Certifié FSC® Mixte Crédit.
- Garanti laser monochrome et couleur (120g)
- Compatible jet d'encre monochrome et couleur (120g)

Applications :

Papier adapté à la réalisation de Packaging de luxe, Calendriers, Couvertures, Cartes de vœux et Faire-parts, Menus, Étiquettes rigides, Boîtes PLV et autres.

Conseils d'impression :

Offset, sérigraphie, gaufrage, dorure à chaud. Pliage conseillé dans le sens des fibres.

Caractéristiques écologiques :

- ISO 9706 LONG LIFE
- Réserve alcaline > 2 %
- EN71/3 Safety of Toys (migration de certains éléments)
- Entièrement recyclable et biodégradable
- pH neutre (extraction à froid)
- Cellulose blanchie en utilisant les procédés ECF (Elementary Chlorine Free)
- 94/62/CE (absence de métaux lourds)



 inopa
creation

INAPA CREATION DESIGN

Grammage 120g

	Norme	Unité	Valeur nominale		
			Min	Objectif	Max
Paramètres physiques					
Grammage	ISO 536	g/m ²	114	120	126
Epaisseur	ISO 534	µm	152	165	178
Opacité	ISO 2471-77	%	91	93	95
Rigidité SM	ISO 2493	mN	12,0	15,0	17,4
Rigidité ST	ISO 2493	Mn	5,2	6,5	7,5
Paramètres Optiques					
Blancheur ISO (TAPPI 457)	ISO 2470	%	101	103	105

Grammage 250g

	Norme	Unité	Valeur nominale		
			Min	Objectif	Max
Paramètres physiques					
Grammage	ISO 536	g/m ²	238	250	263
Epaisseur	ISO 534	µm	308	335	362
Opacité	ISO 2471-77	%	96	98	100
Rigidité SM	ISO 2493	mN	116,0	145,0	168,2
Rigidité ST	ISO 2493	Mn	56,0	70,0	81,2
Paramètres Optiques					
Blancheur ISO (TAPPI 457)	ISO 2470	%	101	103	105

Grammage 350g

	Norme	Unité	Valeur nominale		
			Min	Objectif	Max
Paramètres physiques					
Grammage	ISO 536	g/m ²	333	350	368
Epaisseur	ISO 534	µm	432	470	508
Opacité	ISO 2471-77	%	97	99	101
Rigidité SM	ISO 2493	mN	252,0	315,0	365,4
Rigidité ST	ISO 2493	Mn	152,0	190,0	220,4
Paramètres Optiques					
Blancheur ISO (TAPPI 457)	ISO 2470	%	101	103	105