



PEAU D'ÉLEPHANT

Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur nominale		
Grammage	ISO 536	g/m ²	110	125	190
Épaisseur	ISO 20534	µm	125	145	230
Main	DIN 53105	Cm ³ /g	1,10	1,15	1,20
Surface PH	DIN 53124		6 - 7	6 - 7	6 - 7
Satinage	DIN 53107	Sek	25+/-10	25+/-10	25+/-10
Rigidité	DIN 53121 angle 7,5°	%	0,9/0,3	1,1/0,3	3,0/1,3
Opacité	DIN 53146 / ISO 2471	%	>90	>90	71