

## Pop'Set



Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur nominale	
Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>80</b>	<b>120</b>
Epaisseur	ISO 534	µm	105	150
Opacité	ISO 2471	%	83,0	91,0
Rugosité Bendtsen	ISO2494	ml/min	250	250
pH conseillé pour la solution de mouillage			5,5 ± 0,5	
pH de la surface	TAPPI 5290M		5 pour les couleurs et 7,5 pour Extra Blanc, Oyster et Ivoire	
Taux d'humidité	ISO 287	%	7	
Humidité relative	TAPPI T502	%	40 - 60	

Valeurs cibles fournies uniquement à titre indicatif



## Pop'Set



Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur nominale		
			170	240	400
Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	170	240	400
Epaisseur	ISO 534	µm	210	300	490
Opacité	ISO 2471	%	-	-	-
Rugosité Bendtsen	ISO2494	ml/min	320	320	320
pH conseillé pour la solution de mouillage			5,5 ± 0,5		
pH de la surface	TAPPI 5290M		5 pour les couleurs et 7,5 pour Extra Blanc, Oyster et Ivoire		
Taux d'humidité	ISO 287	%	7		
Humidité relative	TAPPI T502	%	40 - 60		

Valeurs cibles fournies uniquement à titre indicatif