

PUR COTON

ABSINTHE – COCAINE – POUDRE NOIRE - SMOKE

Caractéristiques	Norme	Unité	Tolérance	Valeur nominale			
Grammage	ISO 536	g/m ²	6%	120	250	350	710
Epaisseur	ISO 534	µm	14%	200	390	545	1060
Main	ISO 534	cm ³ /g		1,67	1,56	1,56	1,49
Rigidité Lorentzen (angle de 15°) SM	ISO 2493	mNm	*	2,90	28,0	65,0	290,0
Rigidité Lorentzen (angle de 15°) ST	ISO 2493	mNm	*	2,00	15,0	45,0	180,0
Rugosité Bendtsen FF	ISO 8791 - 2	ml/min	±250	1200	1400	1400	1400
Perméabilité à l'air	ISO 5636 - 3	cm ³ /m ² .Pa.s	*	25,0	18,0	18,0	10,0
Humidité absolue	ISO 287	%	0,5	6,8	6,8	6,8	6,8
Indice d'éclatement	ISO 2758		*	1,7	1,4	1,0	
Collage Cobb (60sec)	ISO 535	g/m ²	±10	30,0	30,0	30,0	30,0
Teinte	CIELAB 76		<1,2	Delta E	Delta E	Delta E	Delta E
Paramètres Optiques							
Blancheur CIE ABSINTHE	ISO 11476	*		71	71	71	71
Blancheur CIE COCAINE	ISO 11476	*		142	142	142	142