



TROPHEE DESIGN ORIGINAL

Points forts :

L'Original White est un papier d'une clarté unique, un toucher naturel et une planéité exceptionnelle. Il est doté d'une blancheur idéale et d'une forte opacité pour restituer au mieux les couleurs imprimées en recto-verso.

Sa large gamme de grammages et formats permet une grande diversité d'applications telles que l'impression pour la communication d'entreprise, les catalogues, les dépliants publicitaires, les brochures et bien d'autres.

Papier certifié FSC Mixte Crédit.



La marque de la
gestion forestière
responsable

Données techniques :

Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur nominale				
			90	100	115	130	150
Grammage	NF EN ISO 536	g/m ²	90	100	115	130	150
Epaisseur	NF EN ISO 534	µm	120	133	153	173	202
Main	NF EN ISO 534	cm ³ /g	1,33	1.33	1.33	1.33	1.35
Blancheur	NF EN ISO 11475	CIE	153	153	153	153	153
	NF EN ISO 2470-2	ISO	110	110	110	110	110
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	270	270	270	270	270
Humidité Absolue	NF EN ISO 20287	%H ₂ O	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
Humidité Relative	Mesure au sabre	% dans l'air	40	40	40	40	40
Opacité	NF EN ISO 2471	%	93	94	95	96	97
Index de formation	Mesure Kajaani	Index sur 120	97	97	97	95	95



TROPHEE DESIGN ORIGINAL

Données techniques :

Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur nominale					
			170	200	240	300	350	400
Grammage	NF EN ISO 536	g/m ²	170	200	240	300	350	400
Epaisseur	NF EN ISO 534	µm	230	270	300	384	437	500
Main	NF EN ISO 534	cm ³ /g	1.35	1.35	1.25	1.28	1.25	1.25
Blancheur	NF EN ISO 11475	CIE	153	153	153	153	153	153
	NF EN ISO 2470-2	ISO	110	110	110	110	110	110
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	270	270	200	200	200	200
Humidité Absolue	NF EN ISO 20287	%H ₂ O	5.6	6,5	5.6	5.6	5.6	5.6
Humidité Relative	Mesure au sabre	% dans l'air	40	50	40	40	40	40
Opacité	NF EN ISO 2471	%	38	99	>99	>99	>99	>99
Index de formation	Mesure Kajaani	Index sur 120	95	95	95	92	90	86